

# Dafne

## TEST CHIMICI *CHEMICAL TEST*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Fogging Gravimetrico <i>Fogging, Gravimetric</i>	ISO 17071_B	≤ 5 mg

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 2000 cicli <i>Dry rub fastness, 2000 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4/5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 1000 cicli <i>Wet rub fastness, 1000 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore acido, 500 cicli <i>Acid sweat rub fastness, 500 cycles</i>	ISO 11640 / ISO 11641	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con etanolo, 5 cicli <i>Ethanol rub fastness, 5 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale (3 cicli) <i>Color fastness to artificial light (3 cycles)</i>	ISO 105-B06 (Exp. condition 3)	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

## TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Morbidezza Ø 25 mm <i>Softness Ø 25 mm</i>	ISO 17235	2.5 - 4.5 mm
Resistenza a trazione <i>Tensile strenght</i>	ISO 3376	≥ 100 N
Resistenza a lacerazione <i>Tear strenght</i>	ISO 3377-1	≥ 20 N
Allungamento a 100 N <i>Elongation at 100 N</i>	ISO 13934-1	≥ 6 %
Resistenza ai fori di cucitura <i>Stitch tear resistance</i>	ISO 23910	≥ 60 N
Adesione della rifinizione <i>Adhesion of finish</i>	ISO 11644	≥ 5,0 N/cm
Resistenza all'abrasione - Taber Test - CS10, 1 Kg 500 cicli <i>Abrasion resistance - Taber Test - CS10, 1 Kg 500 cycles</i>	ISO 17076-1	Nessun danno superficiale / <i>No surface damage</i>
Infiammabilità <i>Flammability</i>	ISO 3795	≤ 100 mm/min.

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

### *ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE*

Evitare la luce diretta al sole  
*Avoid any direct exposure to the sun*

Evitare l'esposizione a fonti di calore  
*Keep the leather away from direct heat*

Asciugare immediatamente dopo il trattamento  
*Dry immediately after the treatment*

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia  
*Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain*

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
*Dust regularly with a soft and dry cloth*

Non usare diluenti, detersivi, benzina o alcool per pulire la pelle  
*Do not use thinners, detergents, of petrol or pure alcohol to clean leather*

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro

*Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap*

# Dafne

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
ISO 14001

COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
ISO 45001

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001

COMPANY WITH INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
ISO/IEC 27001

VALID FOR IT DEPARTMENT

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
IATF 16949

COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
ISO 50001



LEATHER WORKING GROUP



5 ANIMAL WELFARE FREEDOMS



SOCIAL ACCOUNTABILITY



SUSTAINABILITY CERTIFICATION



LEATHER CLAIM UNI ISO/TS 17033:2020

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

S-P-00344 EPD®  
environdec.com

EPD & PROCESS EPD ISO 14025



LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE UNI EN 16484:2015



TRACEABILITY TRC\_SC\_410



CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT

## RICONOSCIMENTI *AWARDS*



## ADERENTE A *JOIN IN*



**DANI S.p.A.**  
Z.I. Via della Concia, 186  
36071 Arzignano (VI) Italy  
Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATA IN SEDE DI ORDINE. PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.

I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS.