

Nausica

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

| PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i> | RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i> | PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i> |
|---|-----------------------------------|--|
| Resistenza alla flessione, 30.000 cicli <i>Flex resistance, 30.000 cycles</i> | UNI EN ISO 5402-1 | ≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Solidità del colore alla luce artificiale* <i>Fastness to light*</i> | UNI EN ISO 105-B02 (Met. 3) | ≥ 4 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i> |
| Solidità del colore allo strofinio a secco, 150 cicli <i>Dry rub fastness, 150 cycles</i> | UNI EN ISO 11640 | ≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli <i>Wet rub fastness, 20 cycles</i> | UNI EN ISO 11640 | ≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Solidità del colore alla goccia d'acqua <i>Color fastness to water drop</i> | UNI EN ISO 15700 | ≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i> |
| Resistenza all'abrasione (Martindale), 6400 cicli <i>Abrasion resistance (Martindale), 6400 cycles</i> | UNI EN 13520 (9 kPa) | Nessuna abrasione <i>No abrasion</i> |

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

| PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i> | RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i> | PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i> | UNI EN ISO 3376 | ≥ 10 N/mm ² |
| Adesione della rifinizione <i>Adhesion of finish</i> | UNI EN ISO 11644 | ≥ 2,0 N/10mm |

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
 THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito
 The tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE *ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE*

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain

Non utilizzare detersivi aggressivi per pulire la pelle
Do not use aggressive detergents to clean leather

Evitare la luce diretta al sole
Avoid any direct exposure to the sun

Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



RICONOSCIMENTI AWARDS *ADERENTE A JOIN IN*



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE. LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATO IN SEDE DI ORDINE.
 PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.

DANI S.p.A.
 Z.I. Via della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com