

# Evolution Nabuk

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE COLOR FASTNESS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli - Scarico <i>Dry rub fastness, 500 cycles - Discharge</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli - Degradazione <i>Dry rub fastness, 500 cycles - Degradation</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 150 cicli - Scarico <i>Wet rub fastness, 150 cycles - Discharge</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 150 cicli - Degradazione <i>Wet rub fastness, 150 cycles - Degradation</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 100 cicli - Scarico <i>Artificial solution rub fastness, 100 cycles - Discharge</i>	UNI EN ISO 11640 / ISO 11641	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 100 cicli - Degradazione <i>Artificial solution rub fastness, 100 cycles - Degradation</i>	UNI EN ISO 11640 / ISO 11641	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

## TEST FISICI PHYSICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Solidità del colore alla luce artificiale* <i>Fastness to light*</i>	UNI EN ISO 105-B02 (Met.3)	≥ 5 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 5,0 N/10mm
Carico di strappo <i>Tear strenght</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione, 30.000 cicli <i>Flex resistance, 30,000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna rottura <i>No cracks</i>
Resistenza allo sporco - Marca di caffè: Caffè istantaneo Nescafe Classic (2,0 g. / 100 ml di acqua bollente. Temperatura di applicazione del caffè > 60°C). Valutazione dopo la pulizia con il detergente pelli DANI. <i>Soiling resistance - Coffee Brand: Nescafe Classic Instant coffee (2,0g. / 100ml boiling water. Coffee application temperature &gt; 60 °C). Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza allo sporco - Vino rosso Marca: Freschello Red Wine di Cielo e Terra. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Red Wine Brand: Freschello Red Wine by Cielo e Terra. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza allo sporco - Ketchup Marca: Heinz Tomato Ketchup. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Ketchup Brand: Heinz Tomato Ketchup. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza allo sporco - Olio Marca: MONINI Classico olio extravergine di oliva. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Oil Brand: MONINI Classico olio extravergine di oliva. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza allo sporco - Coca Cola. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Coca Cola. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza allo sporco - Acqua demineralizzata. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Demineralized water. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC\*


L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI

\*Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito  
\*The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA SYSTEM CERTIFICATIONS



## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATIONS



## RICONOSCIMENTI AWARDS



## ADERENTE A JOIN IN



**DANI S.p.A.**  
Z.I. Via della Concia, 186  
36071 Arzignano (VI) Italy  
Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)

